## PATIAL TRANSLATION of JP-B-53-22138

Title of the Invention: METHOD FOR REGULATING ELUTION RATE
OF POORLY-SOLUBLE AGENT

Patent Appln. No. 49-104898

Filing Date: September 13, 1974

Laid-Open Date: July 6, 1978

Inventors: Nakai et al.

Applicant: Yoshinobu Nakai

## CLAIM

1. A method for regulating an elution rate of a poorly-soluble agent, characterized by adding the poorly-soluble agent to  $\beta-1$ , 4 glucan and co-pulverizing them.

[Page 5, left column, lines 18 to 33]

Example 3

Seventeen five parts of  $\beta-1$ , 4 glucan and 25 parts of theophylline was co-pulverized in a large ball mill (inner volume 7L). A sample in the ball mill was 500g. The sample was taken out from the mill after 12 hours when a crystalline peak disappeared in an X-ray diffraction pattern. One hundred grams of DMV 80-mesh lactose, 25g of corn starch and 5g of magnesium stearate were added to the sample and subjected to homogenous mixing and compacted by a rotary tableting machine. RTS-9 type (manufactured by Kikusui Seisakusyo) was used as tableting machine and the compacting was conducted by a compact pressure of 500kg/cm<sup>2</sup> and a disc rotary speed of 20 rpm.  $8mm \phi$  Standard Conecave was used as a mortar and pestle. The weight of tablet was regulated to 200mg using an  $8mm \phi$  Standard Conecave. The hardness of the thus obtained tablet was 7.0kg, the disintegration time in water was 8 minutes and the weight variation was 3%. The tablet passed the criteria of the official standard of Pharmacopoeia.

切日本国特許庁

①特許出願公告

### 許 特 公

昭53-22138

(f) Int.Cl.2

識別記号 匈日本分類

昭和53年(1978) 7月6日 庁内整理番号 **④公告** 

A 61 K 9/00

30 C 4

7057 -44

発明の数 1

(全 6 頁)

1

# 函難容性薬品の容出速度調節法

印特 顧 昭49-104898

23出 願 昭49(1974)9月13日 特許報第30条第1項適用 昭和49年4月 5 充分な段階である。 6日仙台市民会館市民ホールで開催された社団法 人日本薬学会第94回大会において発表

開 昭51-32718 公

**國昭51(1976)3月19日** 

79発 明 者 仲井由宣

東京都豊島区駒込2の5の2

同 中島新一郎

習志野市津田沼1の511の5

同

⑪出 願 人 仲井由宣

東京都豊島区駒込2の5の2

個代 理 人・弁理士 滑水猛

### の特許請求の範囲

 $\beta-1$  、4 グルカンに難容性薬品を添加して、 共粉砕することを特徴とする難溶性薬品の溶出速 度調 節法。

# 発明の詳細な説明

密性薬品の溶出度を改善向上させる製剤方法にか かる。さらに詳しくは、β-1,4グルカンと諸 難溶性薬品を混合粉砕することからなる、散剤、 顆粒剤、錠剤、およびカブセル剤等の内服用固形 のである。

医薬品が生体に投与され、薬効を発現するに至 る時間の調節は、医薬品の薬理作用の調節中最も 重要なものであり、一般に作用発現するまでの時 ある。医薬品の作用発現時間を短めて、薬効を速 かに発揮させる目的としては、抗生物質のように 血中有効濃度を速かに上昇させて、一種の衝撃療 法を行なう場合とか、鎮痛剤のように、早くその 作用効果を期待する場合に多いが、現在のところ 速効性は注射剤に求められ、固形製剤では末だ不

2

従来、難溶性薬品を、注射によらず速効性にす るには易溶性の水溶性塩の形に変換したり、粉砕 等により粒子径を小さくしたりしているが、まだ 充分とは言えず、しかもこれらの方法には、以下 10 述べるような欠陥や問題点があつた。

すなわち、難溶性であるがゆえに、消化器管中 での溶解速度が遅い主薬を、水に溶解し易い水溶 性塩の形に変換する場合、薬効の変化を伴うこと が 多く、また、すべての難容性薬品を、馴作用の 千葉市天台町209の3田久保荘 15少ない薬効の高い水溶性塩、あるいは他の誘導体 の形に変え得るものではなく、従つて、他の方策 を採らざるを得ないのが現状である。

薬品粒子の粒径を物理的に小さくすれば、確か に溶解速度が改善され、吸収速度も向上するとい 20 われているが、それでもなおかつ不充分な場合が 多く、さらに、製剤工学的に見ても思わしくない 点が幾多ある。すなわち、薬品単独系の粉粒体に 機械力を加えて微粉化する場合には、粉砕効率は 一般に悪く長い粉砕時間を要し、さらに粉砕中に この発明は、eta-1,4グルカンを用いた。難 25 発熱して薬品の種類によつては変質をきたす場合 がある。

> しかるに、この発明によれば、製剤工学上永年 の夢であつた、難溶性薬品の溶解速度を著しく高 めた速効性製剤を可能にすることができた。

製剤の密出速度を改善させる製剤方法に関するも 30 すなわち、発明の糸口となつた実験事実を略記 すると以下の通りである。

あらかじめ、振動ミルで粉砕しておいたβ-1,4グルカンと、難容性薬品であるフェナセチ ンとを混合し、再度振動ミル中で共粉砕処理を行 間の長短によつて、速効性薬品と遅効性薬品とが 35 なつた。 β-1,4 グルカンとフエナセチンとの 混合割合は5~50重量%の範囲で変化させ、粉 砕試科につき水を溶媒として溶出試験を行なつた。 3

一方、対照品として、フェナセチン単独で粉砕し AによるX線回折測定を行なつて、結晶性物質に特 たものを、あらかじめ粉砕しておいた 8-1,4 グルカンと単純混合したものについても溶出試験 を 行なつたところ、フエナセチン単独で粉砕した % しか溶出しないのに比して、フエナセチンと B - 1 , 4 グルカン 混合 粉砕物試料の場合は 1 0 分 間で10%、60分間で70%の容出が見られた。 フェナセチンの含有量が25%を越すと、含有量 増加に伴なつて若干容出速度が低下する傾向が見 10 一方、用いる粉砕機器に関しては、機械的に圧 られる。

さらに以下の実験事実を確かめた。

難溶性薬品フエナセチンと、β-1,4グルカ ンの混合共粉砕の方法については、共粉砕の 8 -1,4グルカンにフェナセチンを添加して共粉砕 15 しても、あるいは、一定時間β-1,4グルカン を粉砕し、そのX線回析図が、β-1,4グルカ ン 特有のピークを示さない程度にまで粉砕された 粉砕物に 添加して共粉砕しても、何ら溶出速度促 進効果に変化はなかつた。 共粉砕の時間で、これ 20 100,500,1000 部に調整して、粉砕処 は、粉砕機の種類、試料量、粉砕動力の大きさ等 で 変化するが、通常の、反射法、あるいは透過法☆

有な、回折ピークの存在を認めなくなる程度运数 時間程度行なえばよく、それより過度に行なうと とはエネルギー効率的にも損であり、主薬の変質 ものの溶出は10分間で20%、60分間で50 5 をきたす恐れがある。また完全に非晶質化する以 前 - すなわち、X線回析ビークがまた認められる 状態 -- で共粉砕を中止すると、本発明で得られ る容出促進効果は、その粉砕時間を短めた分だけ 減少した。

> **쮫、磨砕して御粒子化する機能を有するもの、例** えば、回転型ポールミル、振動ポールミル、シエ - カーミル、ハンマーミル等、その選択は自由で あることが判明した。

> β-1,4グルカンと、フエナセチンの混合比 率の変化に伴なり溶出速度の変化については、次 のようであつた。

 $\beta-1$  , 4 グルカン 100 部に対しフェナセチ ンの混合粉砕時の添加量を、夫々5,10,25, 理に対したところ表1の結果を得た。

表 1 各種混合割合による溶出速度の変化

溶出時間	(#G) (ph)	100部 5	( \beta G ) ( ph )	100部 10	( pG )	100部	(βG) (ph)	100部 100	(\$G) (ph)	100部 500		100部 1000
(A)	混合粉碎		混合粉碎	単純混合	混合粉砕		混 合 粉 砕	l		単純混合	混合粉砕	単純混合
1 0	4 2%	20%	41%	20%	40%	20%	38%	20%	55%	20%	3 4 %	20%
60	7 2	5 0	7 1	5 0	7 0	5 0	6 5	5 0	6 5	5 0	6 2	5 0

(注1) 稻出媒体:水

(注2)  $(\beta G) = \beta - 1$  , 4 グルカンの略

( ph)=フエナセチンの略

5

フエナセチンの含量が5~25重量多までは溶 出 速度には殆んど差がなく、 明らかに、フエナセ チン単独粉砕系に比して高い溶出速度を示したが、 25%を越すと、β-1,4グルカンとの共粉砕 効果が減少していく傾向が観察された。この結果 から明らかな通り、β-1,4グルカンとの共粉 砕対象物がフェナセチンの場合、β-1,4 グル カンに対するフエナセチン添加量が少ない方が、 対照系である単純混合系に比してより高い溶出速 エナセチンの比率が1:0.05~1:10もの広 範囲において共粉砕品の方が速かな榕出を示して いる。このことからこの共粉砕の影響はフエナセ チンの添加量が少ない方がより速かな溶出をもた 出 速度は若干低下していく傾向があるが、対照系 である単純混合系に比べ、溶出速度は大である。 従つて、実質上、β-1,4グルカンとの共粉砕 により密出速度を促進する場合、共粉砕される薬 き 範囲は存在しない。要は溶出速度の促進効果を どの程度にするかによつて混合比を適宜選択し得 る。

β-1,4グルカンとの共粉砕により溶出速度 **すなわち、通常の結晶性薬品の場合、粉砕力にあ** うと粉砕初期に粒子の微細化が起こるが、それ以 上粉砕力を加えても、分子間力による凝集力と、 外的な機械的粉砕力による叩解力とが均衡して、 が進行しにくくなる。しかるに、β-1,4グル カンとの共粉砕を行なりと、微細化された薬品粉 粒体間にβ-1,4グルカンが介在するため薬品 粉粒体間の凝集力が遮断され、従つてメカノケミ 結晶化が促進されるため、溶出が促進されるもの と考えられる。

β-1,4グルカンと薬品の共粉砕物試料を二 種以上混合して溶出試験に対しても、本発明の効 セチン含量10%でβ-1,4グルカンと共粉砕 したものと、カフエイン含量5%で8-1,4グ ルカンと共粉砕したものを重量比で50:50に 混合し、その容出速度を測定したところ、夫々の

成分について、10分間で41%、50%、60 分間で71%、80%の溶出が見られた。これら β-1,4グルカンとフエナセチン、およびカフ エ インを夫々別個に混合粉砕した試料についての 5 溶出速度測定結果 - フエナセチン系は、10分後 で41%、60分後で71%、カフエイン系は、 1 0分後で5 0%、6 0分後で8 0% - と全く― 致した。これらの事実は、もう一種の薬品として、 アミノピリンを選び、β-1,4グルカンと共粉 度 を示しはするものの、β−1,4グルカン対フ 10 砕して、前2者に忝加混合した場合でも、単独系 と全く同様な結果を得た。この事実は、主薬の種 類を多く必要とする製剤用途への道を開くもので ある。

一方、粉砕を継続的に行なりと、その機械的摩 らし、フエナセチン添加量の多くなる側では、溶 15 擦力等により、粉砕物の温度が上昇し、時には約 60~70℃位にも達する。従つて主薬が70℃ 以下の融点を有している時には、共粉砕効果は発 現しない場合があるが、この場合、粉砕操作を冷 却して行なえば、目的を達成できる。薬品単独系 品 と $m{eta} = 1$  ,4 グルカンとの混合比には限定すべ 20 での粉砕に比して、 $m{eta} = 1$  ,4 グルカンとの共粉 砕は、発熱の程度が小さい点薬品の変質防止等の 点で有利である。

以上の本発明の効果は、他の種々の難溶性薬品 についても見られた。以下、β-1,4グルカン が高められる理由は、以下の通りと推察される。 25と共粉砕することにより、それ単独で粉砕し微粒 子化したものよりも速かな쯈出を示した薬物を掲 げると、カフエイン、カンフル、キニーネ、グル コン酸カルシウム、ジメチルカプロール、スルフ アミン、テオフイリン、テオプロミン、リボフラ いわゆるメカノケミカル平衡状態となり、微粉化 30 ピン、メフエネシン、フエノバルピタール、アミ ノビリン、チオアセタソン、クエルセチン、ルチ ン、サリチル酸、テオフイリンナトリウム塩、ピ ラピタール、塩酸キニーネ、イルガピリン、シキ トキシン、グリセオフルピン等の下熱鎮痛薬、神 カル平衡状態が発現せずに、混合系は微粉化、非 35 経系医薬、鎮静催眠薬、筋弛緩剤、血圧降下剤、 抗ヒスタミン剤等に有効であり、アセチルスピラ マイシン、アンピシリン、エリスロマイシン、キ サタマイシン、クロラムフエニコール、トリアセ チルオレアンドマイシン、ナイスタチン、硫酸コ 果は全く変わりなく達成される。例えば、フエナ 40 リスチンおよびこれら抗生物質の各難溶性塩類に も 有効であつた。また、メチルテストステロン、 メチルアンドロステトロンジオール、プロゲステ ロン、エストラジオールペンゾエイト、エチニレ ストラジオール、デオキシコルチコステロン・ア

セテイト、コーチゾンアセテイト、ハイドロコー チゾン、ハイドロコーチゾンアセテイト、プレド ニゾロン等のステロイドホルモン系医薬、ジエン ストロール、ヘキサストロール、ジエチルスチル ベステロール、ジエチルスチルベステロールジプ 5 れば、以下の通りである。 ロヒオネイト、クロロトリアニセン等の非ステロ イド系卵黄ホルモン系医薬の溶解速度を促進させ るのにも有効であつた。

上述した  $\beta - 1$  , 4 グルカンと薬品り共粉砕物 は、必要に応じて適当な割合いで賦型剤、増流動 10 性剤、崩壊剤、結合剤、あるいは他の薬品類を添 加混合すれば、通常の手法により散剤、カプセル 剤、錠剤に応用されらる。

例えば、実施例5に示したように、本発明にも とづいて、薬品を混合粉砕した試料について、湿 15 装 置: 式造粒を行ない、通常のロータリー打錠機にて圧 縮成型したものは、単に薬品を粉砕したものより 速かな溶出をもたらした。

この発明でいうβ-1,4グルカンとはパルプ、 リンター、再生センイ等の植物性セルロース原料 20 ぎ、一定回転速度で攪拌棒を回転させ、一定時間 を、酸加水分解あるいはアルカリ酸化分解等の化 学的分解、機械的粉砕、超音波あるいはァ線等の 高エネルギー電子線照射のいずれか、またはこれ らの組合せにより処理して得られるものをさす。 化学的分解は、いずれの公知の方法によつて行な 25 用いて、 λ= 2 78 m μの吸収で定量し、検量線 つても良い。また、機械的粉砕は、乾式および湿 式の別を問わず、ポールミル、ハンマーミル、チ ユープミル、振動ミル、および他形式粉砕あるい は摩砕機械を用いて粉砕することができる。超音 波法および高エネルギー電子線照射法によるセル 30 であつた。 ロース物質の粉砕方法については、例えばF.M. Morehead (Textile Research Jornal. August. p. 5 4 9 ~ 5 5 3 ( 1 9 5 0 ) ) ) 述べている方法とか、今村、水上ら〔繊維学会誌、 第 1 5 巻、第 1 1 号(昭和 3 4 年)〕が述べてい 35 20%、60分後で40%であつた。 る方法があるが、これにとらわれるものではない。 実施例 1

β-1,4グルカンの代表例たる市販品アピセ ル 🕅 ( 旭化成製 ) を用いて、以下の様な検討を 行 なつた。抗生物質のクロラムフエニコール(日 40 % 添加して 6 時間混合粉砕を行なつた。粉砕機に 本薬局方規定品 )100 啊と、アピセル 900 啊 をステンレス製シエーカーミル(柳本製作所製) に封入して粉砕した。粉砕条件は、内容積38cc ボール数17個、ボール径11㎜である。粉砕時

間は6時間であった。予備実験の結果から、X線 回 折図が、クロラムフエニコールおよびアピセル の双方とも結晶性ピークを示さなくなるまでの時 間を採つた。X線回折法の測定条件の一例を述べ

### 測定条件:

Target Cu Filter Ni Voltage 30 K.V Current 10 m A Count Range 250 cps Time Constant 2 sec Scanning Speed 2º /min 4 0 mm/min Chart Speed

X線回折装置は、理学電気製自記X線回折装置 model D-3F 型を用いた。

混合粉砕物の溶出速度測定は、内容量300cc のピーカーを用い、ピーカー中の粉末に溶媒を注 毎にサンプリングを行ない、微粉化したアピセル を除くためにガラスフイルターで採取液を濾過し て、溶出後の溶液を得た。定量は日立124型ダ プルピームU.V.スペクトロフオトメーターを 法により溶出量を算出した。

**測定は25±0.1℃に調整した恒温槽中で行な** い、水を溶媒として250cc使用した。得られた 容出速度は10分後で50%、60分後で85%

一方、アピセルおよびクロラムフエニコールを 夫々単独で粉砕し、それらを90 吻と10 吻採取 して混合したものを、上述した様な溶出試験に付 したところ、その容出試験結果は、10分後で

### 実施例 2

実施例1の方法に準じて、薬品にテオフイリン を選び、 $\beta-1$ , 4グルカン(アピセル(B)) に対 し、5%、10%、100%、500%、1000 投入する試料重量は、全体で19とした。粉砕を 終了後粉末試料を0.1 規定塩酸水溶液を溶出媒体 とする溶出試験に付した。溶解量の測定は、U.V. スペクトロフオトメーターを使用し、λ=270mμ

の領域で、ガラスフイルター濾液について行なつ た。溶出速度の測定結果は、10分後で、夫々、 72%、70%、71%、68%、65%であり、 60分後では、夫々、90%、91%、91%、 88%、85%であつた。

一方、対照品として、予め粉砕処理を施とした β−1,4グルカンとテオフイリンを、テオフィ リン濃度が5%、10%、100%、500%、 1000%となる様に単純混合したものを、上の 場合同様、0.1 規定塩酸水溶液を溶出媒体として 10 裕出試験を行なつたところ、混合濃度の如何によ らず、10分後で20名、60分後で64名と、 低い落出速度しか示さなかつた。

本例から明らかな通り、β-1・4 グルカンと 共粉砕を行なうとテオフィリン濃度のほぼ全域で、15 と 低い範囲にある。一般に薬品を機械力で粉砕す 1 0 分後で約 3.5 倍、6 0 分後で約 1.5 倍を速や か な溶出が見られ有効さが認識できる。

# ₹ 実施例 3

β-1,4グルカン75部とテオフイリン25 した。ポールミル中への試料仕込は500分とした。 X線回折図に結晶性ピークが認められなくなつた 1 2時間目に試料を採り出し、DMV 8 0 メッシ ユ乳糖を1008、コーン・スターチを258、 を均一混合し、ロータリー打錠機により 成型を行 なった。打錠機は、菊水製作所製RTS-9型を 用い、成型圧力500 Kg/cg、デイスク回転速度 2 0 rpm で行なつた。なお臼杵は、8 mm φ Standard Conecave を用い、錠剤重量は 200%に調節した。得られた錠剤の硬度は7.0 Kgで、水中における崩壊時間は8分であり、重量 偏差は3%と局方規程に合格した。

 ̄ 一方、β−1,4 グルカンとテオフイリンを夫 25重量男になる様に、両者を混合したものにつ き、上に述べたのと同じ配合組成で、ロータリー 打 錠機による圧縮成型を行なつた。得られた錠剤 の 硬度は 7.0 Kgで、水中における崩壊時間は 7分

以上得られた二種類の錠剤を、0.1 規定塩酸水 裕 液中に投入し、実施例2の方法に準じて、溶出 速度の測定を行なつた。結果は以下に示す通り、 β −1 .4 グルカンと共粉砕したものから成る錠 10

剤の方が速かな溶出を示し、速効性の錠剤が製造 可能であることが判明した。

### 容 出 速 度

•			
	時間	共粉砕系錠剤	単純混合系錠剤
	5 分後	50%	10%
	10分後	65%	15%
0	60分後	90%	60%

### 実施例 4

筋弛緩剤であるメフエネシンの融点は約70℃ ると、圧縮力、剪断力、摩擦力などにより、発熱 や化学反応を伴なり場合があり、特に融点の低い 物質の場合注音が必要とされている。

実施例1で使用したシエーカーミルに、メフエ 部を、大型ポールミル(内容積10)にて共粉砕 20 ネシン19を投入し、6時間粉砕処理を行なつた ところ、ボールの衝撃圧縮力で試料温度が上昇し た 為か、ポール外表面、およびミル内壁面へのメ フェネシンの固着現象が見られた。

他方、β-1,4グルカンを108、メフエネ ステアリン酸マグネシウムを5分添加して、全体 25 シンを1分混和して、共粉砕したものについては、 上述したような固着現象も見られず、良好な粉砕 結果を得た。

# 実施例 5

実施例3で得たβ-1,4グルカンとテオフイ 30 リンとの共粉砕物300 %に、常用乳糖を100 P、コーン・スターチを259添加混合し、結合 剤として3%酸粉糊液を400%添加し、プラネ タリーミキサー(品川工業所製)中で5分間混練 した後、スピードミル(不二パウダル(料製、

夫別個にポールミル粉砕し、テオフイリン機度が 35 〒 L−200型)を用いて、5㎜の孔径を有する スクリーンを使用して、破砕造粒を行なつた。得 られた湿顆粒を40℃の熱風乾燥機中に12時間 放置し、乾燥した。 この乾燥した顆粒を 1.6メッシュ 篩 で飾過し、60メッシュ通過留分を除き、-16メッシ であり、重量偏差は3%で局方規定に合格した。 40 ユー+60メツシユ留分に対して05重量%のス テアリン酸マグネシウムを添加混合し、実施例3 の 方法に準じて、ロータリー打錠機による成型を 行なつた。

得られた錠剤の硬度は10%で、水中における

11

崩爆時間は20分であつた。重量偏差は2.5%で 局方規格に合格した。

一方、β-1,4グルカンとテオフイリンとを 別別に粉砕し、テオフイリン濃度が25%となる 様に、乳糖、コーン・スターチを添加して、湿式 造 粒を行ない、ステアリン酸マグネシウムを添加 混合して、打錠を行なつた。得られた錠剤の物性 は、硬度10 kg、崩壊度21分、重量偏差2.4% であつた。

12

以上の手順で得られた二種の試料を、実施例2: の方法に準じて、溶出試験に付した。その結果、  $\beta - 1$  , 4 グルカンとの共粉砕試料よりなる成型 品は、対照品に比して、10分後で3倍、60分 様に混合したものを300~用意し、上と全く同 5 後で1.5倍の速かな溶出が認められ、速効性の秀 れた製剤が可能であると判断された。また、本例 の結果から判断して、顆粒剤としてそのまま、湿 式増粒品を利用しても、同様に、速効性の製剤が 可能になると考えられる。

10